



ESMALTE AL AGUA ACABADO BRILLANTE/SEMI-BRILLANTE ULTRA COVER

DESCRIPCIÓN Y USOS

La pintura brillante/semi-brillante multipropósito Rust-Oleum® Ultra Cover® para aplicación con brocha/pincel, proporciona protección de larga duración y resistencia. Esta fórmula de alta calidad y secado rápido, es de fácil aplicación y proporciona un acabado duradero, resistente al descascarado, ideal para una gran variedad de proyectos de interior y exterior. Para lograr una protección aún más duradera, utilice primero un imprimante multipropósito Ultra Cover.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN	SKU
Rojo Manzana Brillante	322654
Negro Brillante	322653
Gris Oscuro Brillante	322642
Verde Oscuro Brillante	322644
Marrón Brillante	322643
Azul Marino Brillante	322640
Amarillo Sol Brillante	322651
Blanco Brillante	322652
Negro Semi Brillante	322650
Blanco Semi Brillante	322655
Océano Brillante	337672
Verde Primavera Brillante	337674
Rosa Intenso Brillante	337675
Turquesa Brillante	337676
Uva Brillante	337677

CONDICIONES PARA PINTAR

Aplique en un área ventilada, cuando la temperatura esté entre 10°C y 32°C y la humedad por debajo del 85% para asegurar que seque correctamente.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Quite toda suciedad, grasa, aceite, sal y contaminantes químicos lavando la superficie con un detergente comercial u otro método de limpieza adecuado. Enjuague bien con agua dulce y deje secar por completo. Todas las superficies deben estar secas en el momento de la aplicación. Lije y quite el óxido suelto, las cascarillas y los revestimientos anteriores deteriorados con un cepillo de alambre o una herramienta eléctrica.

Las superficies ya recubiertas deben estar firmes y en buenas condiciones. Los acabados suaves, duros o brillantes se deben escarificar con lijado para crear un perfil de superficie. Si bien las pinturas multipropósito Ultra Cover para aplicación con brocha son compatibles con la mayoría de los revestimientos, se recomienda realizar una prueba de parche.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO (Cont.) PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE (cont.)

¡ADVERTENCIA! Al raspar, lijar o quitar la pintura vieja de cualquier superficie, puede soltar polvo de plomo. EL PLOMO ES TÓXICO. LA EXPOSICIÓN AL POLVO DE PLOMO PUEDE CAUSAR ENFERMEDADES GRAVES, COMO DAÑO CEREBRAL, ESPECIALMENTE A LOS NIÑOS. LAS MUJERES EMBARAZADAS TAMBIÉN DEBEN EVITAR LA EXPOSICIÓN. Use una mascarilla con respirador aprobada por el Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional de E.U.A. (NIOSH por sus siglas en inglés) para controlar la exposición al plomo. Limpie cuidadosamente con una aspiradora con detención de partículas de alta eficiencia y un trapeador húmedo.

IMPRIMACIÓN

El uso del imprimante Rust-Oleum® Ultra Cover® proveerá mayor adherencia y capacidad de ocultar imperfecciones, y está especialmente recomendado para superficies de madera o metal nuevos o recuperados. Puede aplicar la pintura de terminación 2 horas después de aplicar el imprimante. El imprimante recomendado es: El Imprimante anticorrosivo base agua Rust-Oleum® Ultra Cover, gris mate (322648).

APLICACIÓN

Mezcle bien antes de la aplicación para asegurarse de que se vuelvan a dispersar los pigmentos sedimentados. No es necesario diluir. En ambientes secos y calurosos, puede diluirlo con hasta 60 cm³ de agua por litro para prolongar el tiempo de secado. Evite pintar bajo luz solar directa o sobre superficies calientes. Utilice una brocha sintética de alta calidad (no se recomienda aplicar con rodillo). Evite pasar la brocha demasiadas veces por un mismo lugar, ya que esto reducirá la protección y el espesor de la película. Aplique pasadas suaves y uniformes para garantizar un acabado liso y parejo.

TIEMPO DE SECADO Y APLICACIÓN DE CAPAS ADICIONALES:

Basados en 25°C con 50% de humedad relativa. A temperaturas más bajas o mayor humedad, deje transcurrir más tiempo. Seca al tacto en 30 minutos, se puede manipular en 1 hora y queda totalmente seca en 2 horas a 4 horas. Puede aplicarse otra capa luego de 2 horas a 4 horas. Los imprimantes se pueden aplicar como recubrimiento final después de 2 a 4 horas.

LIMPIEZA

Limpie inmediatamente la brocha y las demás herramientas de aplicación con agua y jabón.



ESMALTE AL AGUA ACABADO BRILLANTE/SEMI-BRILLANTE ULTRA COVER

PROPIEDADES FÍSICAS

		PINTURA BRILLANTE/ SEMI-BRILLANTE MULTIPROPÓSITO ULTRA COVER PARA APLICACIÓN A BROCHA
Tipo de Resina		Tipo de resina
Tipo de Pigmentos		Varía según el color
Solventes		Agua, éteres de glicol
Peso	Por Litro	1,0-1,17 kg
	Por Galón	8,5-9,7 lb
Sólidos	Por Peso	27,2-40,6 %
	Por Volumen	25,0-29,9 %
Compuestos Orgánicos Volátiles		Menos de 250 g/l (2,08 lb/gal)
Espesor de Película Seca (EPS) recomendado por capa		25-37,5 μ (1,0-1,5 mils)
Película húmeda para alcanzar el EPS (material sin diluir)		100-150 μ (4,0-6,0 mils)
Rendimiento con el EPS recomendado (supone una pérdida de material del 15 %)		11,1 m ² /l (120 pies cuadrados/cuarto de galón)
Tiempo de secado a 21-27 °C y humedad relativa del 50 %	Al Tacto	30 minutos
	Manipular	1 hora
	Secado completo	2-4 horas
Vida Útil		5 años
Resistencia al calor seco		93 °C
Punto de Inflamación		93°C
Información de Seguridad		Para obtener información adicional, vea la Ficha de Seguridad.

La información técnica y sugerencias para usar el contenido que se detalla en esta ficha son las correctas para lo mejor de nuestro conocimiento y compartida de buena fe. La exposición de este documento no constituye una garantía, expresa o implícita, respecto del rendimiento de este producto. Así como las condiciones y uso de nuestros materiales están fuera de nuestro control, podemos garantizar estos productos sólo para ajustarse a nuestros estándares de calidad, y nuestra responsabilidad si la hay, se limitará a la reposición del producto defectuoso. Toda información técnica es materia de cambio sin previo aviso.