



RUST-OLEUM CHALKED

TINTA EFEITO PÁTINA PARA MÓVEIS

DESCRIÇÃO E USOS

Rust-Oleum® Chalked é uma tinta à base de água que proporciona um acabamento com efeito pátina ultrafosco e que possui uma excelente aderência e cobertura. É necessária apenas uma demão para cobrir a superfície e para a maioria das superfícies, não é necessário preparar ou aplicar um primer. É ideal para transformar e rejuvenescer móveis e objetos decorativos. Pode ser usada como acabamento final ou desgastada para conferir um look vintage ao objeto pintado. Pode ser aplicada sobre madeira, metal, melamina, cerâmica, vidro, lona e muito mais. Apenas para uso em áreas internas.

PRODUTOS

DESCRIÇÃO	SKU
Branco Linho	311320
Azul Sereno	311331
Cinza Campestre	311332
Rosa Pálido	311333
Cinza Antigo	311334
Carvão	311335
Azul Costeira	337879
Creme Chiffon	337883
Verde Menta	337884
Verde Lago	337885
Vermelho Campestre	342646
Amarelo Amanhecer	350483
Turquesa Aquamarine	350624
Salmão Claro	358364

CONDIÇÕES PARA PINTAR

Aplicar em uma área ventilada, com temperatura entre 10°C e 32°C e umidade abaixo de 85% para garantir que a tinta seque corretamente.

APLICAÇÃO DO PRODUTO

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Retire a tinta solta e a ferrugem com uma escova de aço ou uma lixa. Para obter melhor aderência, lixe suavemente as superfícies brilhantes ou porosas. Remova toda a cera limpando suavemente a superfície com aguarrás mineral. Deixe secar. Limpe com desengordurante à base de água ou com detergente neutro, enxágue e deixe secar.

APLICAÇÃO DE PRIMER

Não é necessário aplicar um primer na maior parte das superfícies. Para obter maior cobertura ou bloquear manchas pode-se utilizar um primer Rust-Oleum® em superfícies como madeira virgem ou previamente tratada. A tinta pode ser aplicada duas horas depois da aplicação do primer.

APLICAÇÃO DO PRODUTO (cont.)

Os primers recomendados incluem:

Bin Primer Fundo Bloqueador de manchas
Primer Rust-Oleum Ultra Cover 2x Cinza Fosco
Primer Rust-Oleum Ultra Cover 2x Branco Fosco

APLICAÇÃO

Misture bem sem agitar a lata. Não é necessário diluir. Com tempo quente e seco, a tinta pode ser diluída até um máximo de 50 ml de água por litro para aumentar o tempo de secagem. Evite pintar sob a luz solar direta ou em superfícies quentes. Utilize um pincel ou uma trincha de cerdas sintéticas de alta qualidade (não é recomendável aplicar a tinta com rolo). Evite passar o pincel muitas vezes, pois isto reduz a espessura da demão e a proteção.

Faça movimentos suaves e constantes para assegurar um acabamento uniforme e liso. Necessita apenas uma demão, mas pode-se aplicar até três demãos para se obter a aparência desejada. Aguarde trinta minutos entre cada demão.

TEMPO DE SECAGEM E APLICAÇÃO DE DEMÃOS ADICIONAIS

A 25°C e 50% de umidade relativa. Deixe secar por mais tempo quando as temperaturas forem mais baixas. Seca ao toque em 30 minutos, em 1 hora para manuseio e seca completamente entre 2 e 4 horas. Pode-se aplicar uma demão adicional depois de 2 a 4 horas. Aplique a tinta protetora transparente RustOleum® Chalked que cria uma camada protetora transparente fosca para realçar a cor, agregar proteção e ampliar a duração do projeto. Aplique de acordo com as instruções contidas na lata.

TÉCNICA DE DESGASTE OU DECAPAGEM

A tinta pode ser desgastada caso o deseje. Para obter esse efeito, lixe suavemente a superfície com uma lixa de grão fino a médio ou uma esponja de lixar. Quanto mais desgastada ficar a peça, mais se verá a superfície original. Espere duas horas antes de lixar ou desgastar.

LIMPEZA

Limpe imediatamente o pincel e as outras ferramentas usadas na aplicação com água e sabão.



RUST-OLEUM CHALKED

TINTA EFEITO PÁTINA PARA MÓVEIS

PROPRIEDADES FÍSICAS

		TINTA EFEITO PÁTINA PARA MÓVEIS
Tipo de Resina		Acrílica
Tipo de pigmento		Dióxido de titânio e compostos inertes
Solventes		Água e éteres de glicol
Peso	por litro	1,60 a 1,65 kg
	por galão	13,1 a 13,8 libras
Sólidos	por peso	61,0 a 64,0%
	por volume	39,0 a 40,0%
Compostos orgânicos voláteis		<75 gramas/litro
Espessura da película seca (EPS) recomendada por demão		25-50 μ (1,0-2,0 mil)
Película úmida para obter EPS		75-125 μ (3,0-5,0 mil)
Cobertura efetiva para a EPS recomendada		9,7 a 13,2 m ² /litro
Tempos de secagem a 21-27°C e 50% de umidade relativa	Ao toque	30 minutos
	Para manuseio	1 a 2 horas
	Demãos adicionais	2 a 4 horas
	Demão Final	2 a 4 horas
Vida Útil		3 anos
Ponto de inflamação:		93°C
Informações de segurança		Para obter informações adicionais, consulte a ficha de segurança.

Os dados técnicos e as sugestões de uso incluídos neste documento estão corretos até o limite de nosso conhecimento e foram fornecidos de boa fé. As declarações contidas neste material não constituem uma garantia expressa ou implícita com relação ao rendimento desses produtos. Uma vez que as condições de uso dos materiais estão fora do nosso controle, garantimos que esses produtos cumprem unicamente as nossas normas de qualidade e nossa responsabilidade, se houver, se limitará à substituição dos materiais defeituosos. Todas as informações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.