

**PRIMER LIXÁVEL EM AEROSSOL RUST-OLEUM® AUTOMOTIVE SANDABLE****DESCRIÇÃO E USOS**

O primer lixável em aerossol Rust-Oleum® Automotive Sandable oferece uma base áspera, inibidora de ferrugem, para a maioria das marcas de esmaltes e vernizes automotivos. Lixe suavemente para criar um acabamento liso e uniforme. O Primer Lixável apresenta um sistema de aerossol avançado que permite aplicar a tinta em qualquer ângulo, até mesmo de cabeça para baixo, para alcançar as áreas difíceis de acessar. Possui uma válvula confortável com amplo apoio para o dedo a fim de reduzir a fadiga causada pela aplicação contínua.

PRODUTOS

<u>SKU</u>	<u>DESCRIÇÃO (12 oz. Aerossol)</u>
252472	Cinza Claro
249415	Cinza
249418	Preto
249419	Vermelho
260737	Branco

APLICAÇÃO DO PRODUTO**CONDIÇÕES PARA PINTURA**

Usar em área externa ou bem ventilada, como uma garagem aberta. Aplicar com temperaturas entre 10°C e 32°C (50- 90°F) e umidade inferior a 85% para garantir uma boa secagem. Não aplicar em superfícies que ao serem aquecidas, excedam 93°C ou sobre metal galvanizado. Evite usar com muito vento ou pó. Cubra a área circundante para protegê-la da tinta.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Limpe a área a ser pintada com aguarrás mineral para remover todo o óleo, graxa, cera e sujeira. Seque completamente. Remova a tinta solta e a ferrugem com uma escova de aço ou uma lixa. Limpe a superfície com um detergente comercial ou com outro método de limpeza adequado. Enxágue com água doce e deixe secar completamente. Lixe suavemente as superfícies brilhantes.

APLICAÇÃO DO PRODUTO (cont.)**PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE (cont.)**

ADVERTÊNCIA: Ao raspar, lixar ou remover pinturas antigas, você poderá liberar pó de chumbo. O CHUMBO É TÓXICO. A EXPOSIÇÃO AO PÓ DE CHUMBO PODE CAUSAR DOENÇAS GRAVES, COMO DANOS CEREBRAIS, ESPECIALMENTE EM CRIANÇAS. MULHERES GRÁVIDAS TAMBÉM DEVEM EVITAR A EXPOSIÇÃO. Use um respirador aprovado pelo NIOSH para controlar a exposição ao chumbo. Limpe cuidadosamente com um aspirador de pó com filtro HEPA e um esfregão molhado. Antes de começar a utilizar o produto, veja como se proteger e à sua família ligando para a Linha Aberta Nacional de Informações sobre Chumbo pelo número 1-800-424-LEAD ou acesse www.epa.gov/lead.

APLICAÇÃO

Agite o recipiente vigorosamente durante um minuto após ouvir o som da bola misturadora. Se não ouvir o som da bolinha misturadora NÃO GOLPEIE A LATA. Entre em contato com a Rust-Oleum. Agite frequentemente durante o uso. Segure a lata na posição vertical entre 30 cm e 40 cm de distância da superfície e aplique com um movimento firme da esquerda para a direita, sobrepondo ligeiramente cada aplicação à anterior. Mantenha a lata em movimento durante a pulverização. Aplique duas demãos finas com alguns minutos de diferença. Não utilize próximo a chamas abertas.

SECAGEM E DEMÃOS ADICIONAIS

Os tempos de secagem e de aplicação de demãos adicionais se baseiam em uma temperatura de 21°C e 50% de umidade relativa. Seca ao toque em 10 minutos. Deixe secar por mais tempo com temperaturas mais frias. Depois de seca, a superfície pode receber uma demão adicional, acabamento final ou lixamento úmido. Para obter melhores resultados, deixe secar entre 2 e 4 horas antes de lixar a seco.

LIMPEZA

Limpe a válvula antes de guardar. Limpe a tinta úmida com xileno ou aguarrás mineral. Descarte o recipiente em uma lixeira. Não queime ou jogue em um compactador de lixo.

OBSTRUÇÃO

Caso a válvula esteja obstruída, gire e retire a válvula para poder enxaguá-la com um solvente como aguarrás mineral. Não insira nenhum objeto na abertura da válvula da lata.

**DADOS TÉCNICOS****ATO-132****PRIMER LIXÁVEL EM AEROSSOL RUST-OLEUM® AUTOMOTIVE SANDABLE****PROPRIEDADES FÍSICAS**

		PRIMER LIXÁVEL
Tipo de Resina		Alquídica de baixo teor de óleo
Tipo de Pigmento		Varia de acordo com a cor
Solventes		Acetona, Butano, Acetato de n-Butilo, Nafta VMP, Xileno
MRI		0,95 Máx.
Peso Cheio		12 oz
Espessura da Película Seca (EPS) Recomendada Por Demão		1,0-1,5 mil (25-37,5µ)
Cobertura Real com a EPS Recomendada (pressupõe uma perda de material de 15%)		10-15 pés ² /lata
Tempos de Secagem a 21-27°C (70-80°F) e 50% de Umidade Relativa	Toque	10 minutos
	Demãos Adicionais	Imediatamente
	Lixamento a Seco	2-4 horas
Resistência ao Calor Seco		200°F (93°C)
Validade		5 anos
Ponto de Fulgor		-156°F (-104°C)
Informações de Segurança		Para obter informações adicionais, consulte a SDS

As informações técnicas e sugestões de uso contidas neste documento estão corretas até o limite de nosso conhecimento e são compartilhadas de boa fé. As declarações contidas neste documento não constituem garantia, expressa ou implícita, com relação ao rendimento deste produto. Uma vez que as condições e o uso de nossos produtos estão fora de nosso controle, podemos garantir apenas que estes produtos estão de acordo com nossos padrões de qualidade e nossa responsabilidade, se houver, se limitará à reposição do produto defeituoso. Todas as informações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.



Rust-Oleum Corporation
11 Hawthorn Parkway
Vernon Hills, Illinois

Telefone: 866-585-8430
www.rustoleum.com/automotiv

Formulário:
ARJ-1498