

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®
SPECIALTY
**PINTURA PARA TELA DE
 USO EXTERIOR SPECIALTY
 DE RUST-OLEUM®**
DESCRIPCIÓN Y USOS

LA PINTURA PARA TELA RUST-OLEUM® permite renovar de manera simple las telas de uso exterior desgastadas. Ofrece un gran poder de teñido, junto con un excelente grado de adhesión y flexibilidad. Las telas continúan siendo suaves* al tacto y mantienen un color duradero. Gracias a su elevada resistencia al intemperismo y a los rayos UV es ideal para diversos tipos de telas en muebles de exterior, almohadones, etc.

Código del artículo (SKU)
DESCRIPCIÓN (Aerosol)

377245	Borravino
377246	Azul marino
377247	Verde Oliva
377268	Almendra
377269	Turquesa

APLICACIÓN DEL PRODUCTO
LEA TODAS LAS INDICACIONES ANTES DE COMENZAR EL PROYECTO

Utilice el producto en exteriores o en un área bien ventilada, como un garaje abierto y cuando la temperatura se encuentre entre los 10°C y 32°C, y la humedad por debajo del 65 % a fin de garantizar un secado apropiado. Evite colocarlo en condiciones de mucho viento y polvo. Cubra el área circundante para protegerla del exceso de pintura. Se obtienen mejores resultados si se aplica en telas de poliéster de uso exterior desgastadas. Es posible que deban agregarse más capas para otros tipos de tela de uso exterior.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Asegúrese de que no queden residuos sobre la superficie. Limpie con agua y detergente neutro, enjuague y deje secar.

*Es más suave que la pintura en aerosol común.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO (cont.)
APLICACIÓN

Agite el aerosol durante un minuto luego de escuchar el sonido de la bolilla mezcladora. Agite varias veces durante el uso. Sostenga el aerosol en posición vertical a 15 cm-20 cm de la superficie y pinte en todas las direcciones, asegurándose de que cada pasada cubra la anterior. Mantenga el aerosol siempre a la misma distancia de la superficie y en movimiento. Aplique una capa ligera y espere 30 minutos entre una capa y otra. Colocar demasiadas capas o aplicar una gran cantidad de producto podría endurecer la tela.

SECADO Y APLICACIÓN DE NUEVA CAPA

Se considera una temperatura de 21°C y un 50 % de humedad relativa para que se seque y se aplique una segunda capa. Deje secar más tiempo a temperaturas más frías. Se seca al tacto en 1 hora, deben esperarse 2 horas para su manipulación. Está completamente seco en 24 horas. Puede lavarse en lavarropas a los 3 días.

LIMPIEZA

Al terminar de aplicar el producto, coloque el aerosol boca abajo para limpiar la válvula y presione el pulsador durante 5 segundos. Limpie la pintura húmeda con agua y detergente neutro. Arroje el envase vacío a la basura. No lo incinere ni lo coloque en una compactadora de residuos doméstica.

OBSTRUCCIÓN

Si la válvula se obstruye, gire y extraiga la punta del pulverizador para poder enjuagarla con agua tibia y limpiarla. No inserte ningún objeto dentro de la válvula.

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 • RUST-OLEUM [®] SPECIALTY	DATOS TÉCNICOS	SPC-110
PINTURA PARA TELA DE USO EXTERIOR SPECIALTY DE RUST-OLEUM[®]		

PROPIEDADES FÍSICAS

		PINTURA PARA TELA DE USO EXTERIOR
Tipo de resina		Poliuretano
Tipo de pigmento		Varía según el color
Solventes		Agua, etanol
MIR		0,3-05 máx.
Contenido neto		340 gramos
Cobertura práctica (se supone un 15 % de pérdida del material)		Aproximadamente 0,46 m ² /aerosol.
Tiempos de secado a 25°C y 50 % de humedad relativa	Al tacto	1 hora
	Manipulación	2 horas
	Capa nueva	30 minutos
	Curado completo	24 horas
Vida útil		24 meses
Punto de inflamación		29°C
Información de seguridad		Para obtener información adicional, consulte la Ficha de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS)

Se muestran los valores calculados y pueden variar del material fabricado real.

Los datos técnicos y las sugerencias para el uso incluidos en el presente son correctos a nuestro leal saber y entender, y se proporcionan de buena fe. Las declaraciones de este material no constituyen una garantía expresa ni implícita con respecto al rendimiento de estos productos. Dado que las condiciones y el uso de los materiales están fuera de nuestro control, garantizamos que estos productos únicamente cumplen con nuestras normas de calidad, y nuestra responsabilidad, de haber alguna, se limitará al reemplazo de los materiales defectuosos. Toda la información técnica está sujeta a cambio sin previo aviso.



Rust-Oleum Corporation
 11 Hawthorn Parkway
 Vernon Hills, Illinois 60061

Teléfono: 877-385-8155
www.rustoleum.com/specialty

Formulario: ARJ-1938 Rev.: 040221