

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®
 SPECIALTY

**TINTA PARA TECIDO
 EXTERIOR SPECIALTY
 RUST-OLEUM®**
DESCRIÇÃO E USOS

A TINTA DE TECIDO RUST-OLEUM® permite a fácil renovação de tecidos de uso exterior desgastados. Oferece grande poder de tingimento, aliado a um excelente grau de adesão e flexibilidade. Os tecidos continuam macios* ao toque e mantêm a cor duradoura. Graças à sua elevada resistência às intempéries e aos raios UV, é ideal para vários tipos de tecidos em móveis de exterior, almofadas, etc.

Código do item (SKU)
DESCRIÇÃO (Aerossol)

377245	Rosa Escuro
377246	Azul marino
377247	Marrom
377268	Amêndoa
377269	Turquesa

APLICAÇÃO DO PRODUTO
LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE INICIAR O PROJETO

Use o produto ao ar livre ou em uma área bem ventilada, como uma garagem aberta e quando a temperatura estiver entre 10°C e 32°C e a umidade for inferior a 65% para garantir uma secagem adequada. Evite colocá-lo em condições de vento e poeira. Cubra a área ao redor para protegê-la do excesso de tinta. Os melhores resultados são obtidos quando aplicados em tecidos de poliéster desgastados de uso exterior. Demãos adicionais podem ser necessárias para outros tipos de tecido de uso externo.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Certifique-se de que não há resíduos na superfície. Limpe com água e detergente neutro, enxágue e deixe secar.

* É mais suave do que a tinta spray normal.

APLICAÇÃO DO PRODUTO (cont.)
APLICAÇÃO

Agite o spray por um minuto depois de ouvir o som da esfera de mistura. Agite várias vezes durante o uso. Segure a lata na vertical a 15cm - 20cm da superfície e pinte em todas as direções, certificando-se de que cada camada cubra a anterior.

Mantenha sempre o spray à mesma distância da superfície e em movimento. Aplique uma camada leve e aguarde 30 minutos entre as demãos. Colocar muitas camadas ou aplicar muito produto pode fazer com que o tecido endureça.

SECAGEM E APLICAÇÃO DE UMA NOVA CAMADA

Considera-se temperatura de 21°C e 50% de umidade relativa para secar e aplicar uma segunda demão. Deixe secar por mais tempo em temperaturas mais baixas. Seca ao toque em 1 hora, devendo aguardar 2 horas para manuseio. Fica completamente seco em 24 horas. Pode ser lavado na máquina de lavar após 3 dias.

LIMPEZA

Ao terminar de aplicar o produto, coloque o aerossol de cabeça para baixo para limpar a válvula e pressione o botão por 5 segundos. Limpe a tinta molhada com água e detergente neutro. Jogue o recipiente vazio no lixo. Não incinere ou coloque em um compactador de lixo doméstico.

OBSTRUÇÃO

Se a válvula ficar entupida, gire e remova a ponta do spray para que possa ser enxaguada com água morna e limpá-la. Não insira nenhum objeto dentro da válvula.

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 • RUST-OLEUM® SPECIALTY	DADOS TÉCNICOS	SPC-110
TINTA PARA TECIDO EXTERIOR SPECIALTY RUST-OLEUM®		

PROPRIEDADES FÍSICAS

		TINTA DE TECIDO PARA USO EXTERIOR
Tipo de resina		Poliuretano
Tipo de pigmento		Varia de acordo com a cor
Solventes		água, etanol
MIR		0,3-05 máx.
Conteúdo Neto		340 gramas
Cobertura prática (assume 15% de perda do material)		Aproximadamente 0,46 m ² /aerossol.
Tempos de secagem a 25°C e 50% de humidade relativa	Ao toque	1 hora
	Manuseio	2 horas
	Nova demão	30 minutos
	Cura completa	24 horas
Vida útil		24 meses
Ponto de fulgor		29°C
Informação de Segurança		Para informações adicionais, consulte a Ficha de Segurança de Produto Químico (FISPQ) - (Safety Data Sheet, SDS)

São mostrados os valores calculados e podem variar do material real fabricado.

Os dados técnicos e sugestões de uso aqui contidos estão corretos, tanto quanto é do nosso conhecimento, e são fornecidos de boa fé. As declarações neste material não constituem uma garantia expressa ou implícita em relação ao desempenho desses produtos. Uma vez que as condições e o uso dos materiais estão fora do nosso controle, garantimos que esses produtos atendem apenas aos nossos padrões de qualidade, e nossa responsabilidade, se houver, será limitada à substituição de materiais defeituosos. Todas as informações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.



Rust-Oleum Corporation
11 Hawthorn Parkway
Vernon Hills, Illinois 60061

Telefone: 877-385-8155
www.rustoleum.com/specialty

Forma: ARJ- 1938
Rev.: 040221